





Kühler PTFE-beschichtet



Kühler mit Standardlackierung



Kühler mit Standardlackierung

	SWAAT-Test	Salzprühtest nach EN ISO 9227
Medium	Nebel aus Salzlösung 10 verschiedene Salze und Essigsäure	Kochsalznebel
Ph-Wert	2,8 - 3,0	6,5 - 7,2
Temperatur	49 °C	35 °C
Versuchsdurchführung	Zyklisch: 30 min. Nebel und 30 min. Pause	Kontinuierlich, dauerhaft Nebel